

# עליון פוליאורית

## תיאור מוצר ושימושיו:

צבע עליון פוליאוריתני דו-רכיבי בגימור מט/משי/מבריק.  
הצבע משמש לצביעה של ריהוט כללי כשכבה עליונה אטומה מעל יסוד פוליאוריתני (PW-180620/PC-150970/PB-090299).  
מיועד לשימוש פנימי בלבד.  
קוד המוצר:

חלק א': TW10-281171, TW20-090974, TW30-301119, TW80-270961, TB10-180809  
חלק ב': HT-100274 (מקשה בלתי מצהיב)



חלק א' - 5/10kg, חלק ב' - 2.5/5L

## תכונות מיוחדות:

- כושר כיסוי גבוה.
- עמידות טובה להצהבה.
- עמידות טובה לשחיקה ולשריטה.
- מתאים להשמה בהתזת אוויר.

## נתונים טכניים:

- גוון: לבן/שחור (ניתן לגוון מלבן לפי דרישה)
- ברק ב-60°: מט/משי/מבריק (10/20/30/80%)
- אחוז מוצקים: 67±1
- משקל סגולי: 1.280±0.01
- צמיגות לפי השמה-שניות (cup din): 125±5
- \* כושר כיסוי מחושב לשכבה (מ"ר לליטר): 5-6
- גר' למ"ר: 100-150 גר'/מ"ר
- מס' שכבות רצוי: שכבה 1
- \*\* זמני ייבוש:
- ייבוש לאבק: 30 דקות
- ייבוש למגע: 60 דקות
- ייבוש לאריזה: 12 שעות
- יחס ערבוב בנפח: 2:1
- אחוז דילול כ-30%: קיץ - מדלל 10, חורף - מדלל 11LZ
- אורך חיי התערובת לאחר הערבוב: שעתיים
- חיי מדף: 18 חודשים - יש למנוע חשיפה של החומרים לאוויר או ללחות חריגה.
- בגמר השימוש סגור הרמטית את האריזות ואחסן במקום יבש בטמ' 25-28°C.
- \* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
- \*\* ב-25°C ו- 65% לחות יחסית.

☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

# עליון פוליאורית

## הכנת השטח ויישום:

יש לדאוג לשטח יבש ונקי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר.  
יש לצבע בצבע יסוד פוליאוריתני (PW-180620/PC-150970/PB-090299).  
יש לפתוח בזהירות את האריזה, לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ובמהלך הצביעה (צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכני לקוי).  
יש לשייף את פני השטח בין שתי שכבות יסוד ובין שכבה עליונה ליסוד.  
לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות יחסית נמוכה מ-80% ולטמפרטורה של עד-35°C.

## שיטת הצביעה:

יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר:

-קוטר נחיר: 1.7  
-לחץ כניסה: 3bar



## מדלל לניקוי:

מדלל 21PR/11LZ

## אמצעי זהירות ובטיחות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.  
יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.  
אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.  
הרחק מאש וניצוצות.  
לא למאכל!  
יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה.  
בהתזה אין לשאוף את האדים.  
יש להשתמש באמצעי מגוון מתאימים.  
יש לאחסן במקום יבש, קריר ומאוורר.

## הערות כלליות:

השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך כדי הקפדה על הוראות השימוש.  
על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.  
יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.  
מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.  
לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015  
לשאלות נוספות אנא פנה לטל' 04-8764444 .  
\*תאריך עדכון: 02.03.2023

☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il