

יציקת אפוקסי מבריקה לרצפות - 100% מוצקים

חלק א'-10L + חלק ב'-5L
*לא כולל גיוון



תיאור המוצר:

ציפוי מבריק לרצפה על בסיס שרפים אפוקסיים ופוליאמין המתפלס מעצמו (Self-leveling) לשימוש פנים. מומלץ ליישום על רצפות תעשייה, מחסנים, מעבדות, חניונים, משרדים, בתי חולים וכו'. המוצר מתאים להשמה בעובי של 0.5-4 מ"מ, לקבלת עוביים גדולים יותר (5-15 מ"מ) יש להתייעץ עם אחד המומחים מטעמינו.

תכונות מיוחדות:

- נוח לעבודה ובעל השתכחות מעולה
- הגנה מפני כימיקלים, דלק ושמיים
- עמידות מפני מי ברז, מי ים ומים מזוקקים
- עמידות בתנאים חומציים ובסיסיים
- עמידות מפני שחיקה
- הציפוי קל לניקוי

שימושים:

- ציפוי רצפות

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- איירלס



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

נתונים טכניים:

- גוון - שקוף או מגוון במניפת RAL
- ברק - מבריק
- אחוז מוצקים - 100% (חלק א')
- יכולת כיסוי* - כציפוי עליון: 1 מ"ר/ליטר בשכבה אחת של 1000 מיקרון יבש (לא כולל קוורצים), כיסוד 100-300 גר'/מ"ר.
- עובי שכבה מומלצת - מינימום 1000 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - עד לעובי הרצוי
- דילול - לא מומלץ
- ניקוי כלים - מדלל 4-100PR או באצטון
- יחס ערבוב משקלי - חלק א': 2, חלק ב': 1
- זמני ייבוש**:
- -ייבוש למגע - 4-5 שעות
- -ייבוש בין שכבות - 16-24 שעות
- הערה: כאשר זמני הייבוש ארוכים מ-24 שעות, מומלץ ללטש את הציפוי עד לעמימות מלאה והשגת עומק חספוס של לפחות 100 מיקרון. יש לשאוב את האבק שנוצר בליטוש.
- -ייבוש סופי לדריכה/הליכה - 24 שעות לפחות
- -ייבוש קשה - 7 ימים
- POT LIFE - יש להשתמש במוצר מיידית או מקסימום עד 30 דקות
- חיי מדף/אחריות - 24 חודשים באריזה המקורית, ללא הוספת משחת גיוון ובתנאי האחסון המומלצים.
- *כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע.
- **זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

- הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.
- יש לבדוק שהרצפה נקייה משאריות כימיקלים שונים
- יש ללטש את המשטח באמצעות מלטשת אבן יהלום עד להגעת פני שטח רצויים.
- יש לנקות מכללך ואבק.
- יש להשלים פני שטח, לטפל בחריצים ובסדקים.
- יש לוודא שלחות המשטח לא גבוהה מ-4% לחות יחסית.
- מומלץ ליישם שכבת יסוד לפי הנחיית יכולת הכיסוי (ראה למעלה)
- יש ליישם דוגמא במקום נסתר כדי להתאים בין הדרישות לתוצאה.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

יציקת אפוקסי מבריקה לרצפות - 100% מוצקים

יש לפתוח את האריזות בזהירות רבה.

יש לערבב כל חלק לפני השימוש.

יש להוסיף בהדרגה את חלק ב' לתוך חלק א' תוך כדי ערבוב ביחס המומלץ.

יש להוסיף משחת גיוון תוך כדי ערבוב עד לקבלת תערובת אחידה.

אין לדלל!

יסוד:

- מומלץ ליישם שכבה של TOP COLOR ע"י מברשת או רולר שיער קצר.

- יש לבדוק ולתקן פגמי רצפה, חורים וסדקים באמצעות בסיס TOP COLOR B מיד לאחר יישום שכבת היסוד.

עליון:

- יש ליישם שכבה עליונה של TOP COLOR באמצעות מלאג' משונן עד להגעת פני שטח רצויים.

- להוצאת אוויר מהציפוי מומלץ להשתמש ברולר קוצים.

*לקבלת מראה מחוספס, יש להתיעץ עם אחד המומחים מטעמנו.

אמצעי זהירות ובטיחות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.

יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.

אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.

אין להחזיר שאריות של חלק א'+ב' לתוך האריזה המקורית.

מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.

לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO-2015-9001

לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

*תאריך עדכון: 09.08.2023



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il