



תיאור המוצר:

צבע לסימון דרכים על בסיס שרף אקרילי.
המוצר בעל מראה מט, ייבוש מהיר, עמידות חוץ מעולה ועמידות גבוהה לשחיקה של כלי רכב.

תכונות מיוחדות:

- עמידות בשחיקה
- עמידות בשינויי מזג האוויר
- עמידות חוץ לאורך זמן
- קל ונוח ליישום
- זמנייבוש מהיר במיוחד

שימושים:

- כבישי אספלט ובטון
- מחסנים ואולמות תצוגה המיועדים להולכי רגל (יש ליישם שכבת סילר מתאים לפני הצביעה)
- השימוש חייב להתבצע בהתאם לדרישות התקן הישראלי: ת"י 1871

אמצעים אפשריים לצביעה:

- הברשה
- התזה
- מכונה לסימון כבישים



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

נתונים טכניים:

- גוון - לבן/צהוב/כחול/חמרה/ירוק/אפור/אדום/שחור
- ברק - מט
- כוח כיסוי* - 2-3 מ"ר/ליטר (כנדרש בתקן הישראלי)
- אחוז מוצקים - 65-70% משקלי
- עובי שכבה מומלצת - 250-300 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - עד לכיסוי מלא
- דילול - 5-10% במדלל 21PR/32PR
- ניקוי כלים - במדלל 21PR/32PR או באציטון

זמני ייבוש**:

- זמן ייבוש למגע: 10 דקות
- זמן ייבוש בין שכבות: 15-20 דקות
- זמן פתיחה לתנועה: 30 דקות

זמן המתנה לפני מגע עם מים:

- בטמפ' של 10 מ"צ: 5 שעות
- בטמפ' של 20 מ"צ: שעתיים
- בטמפ' של 30 מ"צ: שעה אחת
- חיי מדף/אחראיות - 24 חודשים

* כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
** זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

- יש לנקות את הכביש מלכלוך, אבק ושומנים (מסיר שומנים 32X של ישראלק).
- יש לוודא שהכביש יבש.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את השטח עד להשגת כיסוי מלא.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

*פיזור כדוריות זכוכית:

אפשר לשפר את הנראות (VISIBILITY) של הצבע בלילה ע"י פיזור כדורי זכוכית מיוחדים על פני הצבע ואשר מאושרים בתקן EN1871:2011 (E) סעיף 14.3 4.4 למטרה זו על פניו. הפיזור יעשה מיד לאחר הצביעה כשהצבע עדיין רטוב, בשיעור של 720 גר/מ² עם כדוריות מתוצרת פוטרס מסוג 125T-600 בשיעור של 400 גרם למ"ר. ראה תהליך מפורט בתקן הישראלי 1871. שימוש בתערובת המכילה כדורי זכוכית ו/או חומר נגד החלקה בהתאם לדרישות העמידות במעברי גלגל. השמת התערובת תעשה באמצעות פיזורן מיד לאחר השמת הצבע בעודו רטוב. יעילות מקסימאלית מתקבלת כאשר כדורי התערובת שקועים כ-2/3 מגודלן בתוך הצבע. כאשר הכדורים שקועים מעל המותר יעילות החזרת האור תיפגע. כאשר הם מעל פני השטח יציבותן מתערערת והם צפויים להתנתק במהירות. יש להבטיח (בדיקה מקדימה) מניפת פיזור אחידה של התערובת. פיזור לא אחיד יפגע בהחזרת האור.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידנו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO-2015-9001
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

*עודכן ב-22.02.2023



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il