

תיאור המוצר:

צבע דקורטיבי לקלייה בתנור המבוסס על שרפים סינטטיים ושרפים אמיניים.

תכונות מיוחדות:

- יסוד ועליון בשכבה אחת
- מקנה הגנה איכותית למתכת
- בעל עמידות לשריטות ומכות
- עמידות חוץ (UV) מעולה
- קל ונוח לשימוש

שימושים:

- מדפים מפלדה
- רהיטי פלדה
- מכונות
- מכשירים ואביזרי פלדה שונים

אמצעים אפשריים לצביעה:

- טבילה
- התזה



נתונים טכניים:

- גוון - RAL או לפי דרישת לקוח
- ברק - מבריק/משי/מט



- כוח כיסוי* - 27-18 מ"ר/ליטר בשכבה יבשה אחת של 20-30 מיקרון
 - אחוז מוצקים - 50-60%
 - עובי שכבה מומלצת - מינימום 20-30 מיקרון יבש
 - מספר שכבות מומלצות - 1
 - דילול - בטבילה: 40-50% במדלל לתנורול, בהתזה: 10-20% במדלל לתנורול
 - ניקוי כלים - באציטון
 - זמן ייבוש סופי - קלייה: 15-20 דקות ב 120-160°C
 - חיי מדף/אחראיות - 12 חודשים
- *כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.

הכנת השטח ליישום:

- הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.
- יש לבצע שטיפת מתכת במים המכילים דטרגנט להסרת מלחים, שומנים ומזהמים אחרים.
- יש לבצע שטיפה במים מתוקים או נטולי יונים.
- יש לבצע ניקוי וחיספוס אברזיבי לרמה Sa 2.5 לפי תקן ISO 8501-1 כולל פינות וקצוות חדות.
- מומלץ לטפל בריתוכים לפני הצביעה ועד לדרגה C לפחות.
- לפני הצביעה יש לוודא שהשטח יהיה יבש, חופשי מאבק, שומנים, חלודה טרייה וממלחים ושיהיה בעל מראה וחיספוס בהתאם לדרישות ISO 8504:2000.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל להתאם לשיטת יישום ולפי ההנחייה.
- יש לצבוע את המשטח בשיטת טבילה או התזה.
- יש להכניס את המשטח הצבוע לתנור למשך 15-20 דקות ב 120-160°C.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

הערות כלליות:

- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015.
- הנתונים המובאים כאן מבוססים על ידע וניסיון של שנים רבות בתחום הצבע.
- התוצאות הרצויות מותנות במוצר נכון, יישום נכון והקפדה על הוראות השימוש.
- כמו כן הכנה נכונה של המשטח או התשתית כראויה ומתאימה ליישום.
- הננו שומרים לעצמנו את הזכויות לעדכון או/ושינוי ללא הודעה מוקדמת.
- הנתונים הטכניים המובאים לעיל נבדקו במעבדת מפעלינו בתנאים סטנדרטיים (25°C ולחות יחסית של 70-75%).

עודכן ב-04.12.2023



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il