



תיאור המוצר:

צבע פוליאוריתני אקרילי אליפטי דו רכיבי עליון, בגימור מבריק/משי/מט לצביעה איכותית של מתכות, עץ, פלסטיק ובטון. כמו כן, המוצר מתאים לתעשייה בטחונית, תעשייה קלה וכבדה ולאווירה ימית. הצבע מתייבש מהר ובשכבה נאה ואחידה.

תכונות מיוחדות:

- המוצר קל ונוח ליישום
- הצבע לא מכיל עופרת או כרומטיים
- בעל כוח כיסוי מעולה
- עמידות חוץ לאורך הזמן-עמידות UV
- עמידות גבוהה לשריטות ומכות
- עמידות טובה לשחיקה
- עמידות טובה מפני מגוון רחב של ממיסים וכימיקלים

שימושים:

- משטחי מתכת
- משטחי בטון
- משטחי עץ
- משטחי פלסטיק (תלוי בסוג הפלסטיק, יש להתייעץ עם המומחים שלנו)

אמצעים אפשריים לצביעה:

- התזה
- איירלס



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

נתונים טכניים:

- גוון - שקוף/מגוון
 - ברק - מבריק/משי/מט
 - אחוז מוצקים - גוונים: 65-70%, שקוף: 55-60%
 - כוח כיסוי* - 6-8 מ"ר/ליטר בשכבה יבשה אחת של 50-70 מיקרון
 - עובי שכבה מומלצת - מינימום 50 מיקרון יבש
 - מספר שכבות מומלצות - 2
 - דילול - 10-15% במדלל 11LZ
 - ניקוי כלים - במדלל 11LZ
 - יחס ערבוב נפחי: לפי ההמלצה על התווית.
 - אורך חיי הצבע לאחר הערבוב - מקסימום 6 שעות
 - זמן ייבוש למגע** - 1-2 שעות
 - זמן ייבוש בין שכבות** - 4-12 שעות
 - זמן ייבוש סופי/קשה** - 24 שעות
 - -קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
 - חיי מדף/אחראיות - 24 חודשים
- *כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
 **זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

מתכת:

- ייש לנקות את המתכת מחלודה (ניקוי חול, גל-קלינר או נייר ליטוש).
- ייש לנקות את המשטח משאריות אבק, לכלוך ושומנים.
- ייש לצבוע צבע יסוד אפוקסי (אפוסוד/אפוסוד HB) או TAVOR לעמידות אנטיקורוזיבית.

עץ:

- ייש לנקות את משטח העץ מאבק ולכלוך.
- ייש להחליק את העץ עם נייר ליטוש עד לקבלת מרקם הטבעי.
- במקרה של עץ ישן, יש להסיר את הצבע הישן, למלא עם שפכטל וללטש.
- ייש לצבוע שכבת אחד של צבע יסוד מתאים (מסוג אפוקסי או פוליאוריתן).

פלסטיק:

- ייש לנקות היטב עם אלכוהול.

בטון:

- ייש ללטש את המשטח באמצעות מלטשת אבן יהלום עד להגעת פני שטח רצויים.
- ייש לנקות מכללך ואבק.
- ייש להשלים פני שטח, לטפל בחריצים ובסדקים.
- ייש לוודא שלחות המשטח לא גבוהה מ-4% לחות יחסית.
- ייש ליישם דוגמא במקום נסתר כדי להתאים בין הדרישות לתוצאה.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לערבב חלק א' + חלק ב' לפי היחס המומלץ.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את המשטח בשתי שכבות.
- יש להשתמש בתערובת בטווח זמן של עד 6 שעות מהכנתה.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- אין להחזיר את שאריות המוצר המעורבבים (חלק א' עם חלק ב') לקופסה המקורית.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il