

PU-MONSTER (חלק א'+ב')

צבע עליון דו רכיבי מונע החלקה



תיאור המוצר:

צבע דו רכיבי המשלב שרפים אקריליים ושרפי פוליאוריתן (Aliphatic polyisocyanate -HDI trimer) לצביעה איכותית של מתכות. צבע קל ונוח ליישום, מתייבש מהר לשכבה מחוספסת ANTI SLIP בעלת קשיות גבוהה, עמידות בפני מים, UV, שריטות ומכות לאורך הזמן.

תכונות מיוחדות:

- צבע מונע החלקה
- המוצר קל לשימוש
- בעל כוח כיסוי מעולה
- עמידות חוץ לאורך זמן –עמידות UV
- הצבע לא מכיל עופרת או כרומטיים
- עמידות גבוהה לשריטות ולמכות
- מתאים לסביבת מזון

שימושים:

- מתכת

אמצעים אפשריים לצביעה:

- אקדח שירות בלבד!



נתונים טכניים:

- גוון - שקוף/מגוון
- ברק - משי-מט
- אחוז מוצקים - 80-85%



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

- כוח כיסוי* - 3-5 מ"ר/ליטר בשכבה יבשה אחת של 40-60 מיקרון
- עובי שכבה מומלצת - מינימום 40 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - 1-2
- דילול - 10-15% במדלל 11LZ
- ניקוי כלים - במדלל 11LZ או באצטון
- יחס ערבוב נפחי: לפי ההמלצה על התווית.
- אורך חיי הצבע לאחר הערבוב - מקסימום 6 שעות
- זמני ייבוש:**
- זמן ייבוש למגע - 4 שעות
- זמן ייבוש בין שכבות - 16 שעות
- זמן ייבוש סופי/קשה - 24 שעות
- -קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחריות - 24 חודשים

*כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
**זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

- **הערה:** איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח
- יש לנקות את המתכת מחלודה (ניקוי חול, גל-קלינר או נייר ליטוש).
- יש לנקות את המשטח משאריות אבק, לכלוך ושומנים.
- יש לצבוע צבע יסוד אפוקסי (אפוסוד/אפוסוד HB) או TAVOR לעמידות אנטיקורוזיבית.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לערבב חלק א' + חלק ב' לפי היחס המומלץ.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לווסת את הלחץ לפי עובי גרגיר רצוי: PSI 30 - גרגיר דק/ PSI 45 - גרגיר אמצע/ PSI 60 - גרגיר עבה.
- יש להשתמש בתערובת בטווח זמן של עד 6 שעות מהכנתה.
- יש לצבוע את המשטח בשתי שכבות.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il



אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- אין להחזיר את שאריות המוצר המעורבבים (חלק א' עם חלק ב') לקופסה המקורית.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il