




ATLANTIC

Aquaciment - מיקרוצמנט

דו רכיבי על בסיס מים
לבריקות שחייה



topciment.com



☎ 04-8764444
☎ 04-8767728
📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק
📍 הלהב 15 D27 קומה 4, חולון
✉ Sales@isralak.co.il
🌐 isralak.co.il

ATLANTTIC Aquaciment

מקטים:
חלק א': Atlantic Aquaciment XL 18kg - 2500349
Atlantic Aquaciment XXL 18kg - 2500350
חלק ב': Acrecem Pool 25L - 2500339



מיקרוצמנט דו רכיבי על בסיס מים
לבריקות שחייה

תיאור המוצר:

Atlantic Aquaciment הוא מיקרוצמנט דו רכיבי על בסיס מים המיועד לציפוי רציף (ללא חיבורים) לבריקות שחייה, מזרקות, מתקני מים, סאונות, ספא, אמבטיות תרמיות. כמו כן, מתאים ליישום על גבי משטחים נוספים שבאים במגע עם מים, כגון מרפסות, קירות חוץ וחזיתות.

תכונות מיוחדות:

- אחיזה טובה למשטחי בטון
- קל ליישום ועבודה
- מתאים לבריקות כלור ומלח
- עמידות UV
- גימור מונע החלקה
- מאפשר אידי מים
- מקנה יכולת ספיגת מים נמוכה

נתונים טכניים:

Atlantic Aquaciment - חלק א' + ב'		מאפייני חלק א' + ב'
XL	XXL	
18 : 6.05	18 : 5.67	יחס ערבוב משקלי (ק"ג)
1.15	1.55	כושר כיסוי (ק"ג/מ"ר)
0.6	0.9	גודל אגריגט מקסימלי [עובי מקסימלי לשכבה (מ"מ)]
30	30	Pot life ב-20 מע"צ (דקה)
24*	4-8	זמן ייבוש בין שכבות (שעה)
24-40	24-40	נייר שיוף מומלץ (עובי גרעין)**
$\geq 55 \text{ N/m}^2$		חוזק לחיצה לאחר 28 ימים (EN 13892-2)
$\geq 9 \text{ N/m}^2$		חוזק כיפוף לאחר 28 ימים (EN 13892-2)
$\geq 1.5 \text{ N/m}^2$		חוזק היצמדות לאחר 28 ימים (EN 13892-8)
דרגה 2 או 3 בהתאם לסוג הגימור		עמידות להחלקה (EN-ENV 12633)

הערה: המוצר מגיע בגוון לבן טבעי (ללא פיגמנט) או לבן (עם פיגמנט)
*ניתן ליישם השכבה השניה "רטוב על רטוב".
**לקבלת גימור חלק יותר, ניתן לשייף בין שכבות המיקרוצמנט.

הוראות יישום:

הכנת שטח:

- יש לוודא שכל המשטחים ישרים, יציבים ומגובשים.
- המשטח חייב להיות נקי, יבש, וללא אבק, שומנים, סבון או צבע מתקלף.
- יש ליישם על בטון על בטון מרוסס (Shotcrete/Gunite) או על בטון מזוין יצוק בתבניות.
- אין ליישם מערכת זו על מיקרוצמנטים אחרים, דבקים צימנטיים, טיחים, גרנוליט (Gresite) אטומים או צבעים.

תנאי יישום מומלצים:

- טמפרטורה: בין 10-30°C



לרכישה מהירה

ATLANTTIC Aquaciment

מיקרוצמנט דו רכיבי על בסיס מים לבריכות שחייה

הכנת התערובת:

- יש לשפוך לדלי את הכמות הנדרשת של *Acricem Pool (חלק ב'), בהתאם ליחס המומלץ. במידה ונעשה שימוש בפיגמנט, יש לנער אותו היטב ולשלב עם חלק ב' עד לקבלת נזל הומוגני בגוון אחיד.
- יש להוסיף בהדרגה את Atlanttlic Aquaciment XL/XXL (חלק א'), תוך כדי ערבוב בעזרת מערבול מכני במהירות נמוכה. יש לערבב במשך 2-3 דק' לפחות, עד לקבלת תערובת הומוגנית ללא גושים.
- לסיכום - המיקרוצמנט Atlanttlic Aquaciment מתקבל מערבוב של אבקה (חלק א') עם Acricem Pool (חלק ב').**
Acricem Pool - הינו שרף אקרילי המשמש כחלק ב' במערכת וכפריימר.

תהליך יישום:

- יישום פריימר Acricem Pool** - יש ליישם את הפריימר על התשתית באמצעות רולר ולהמתין 30-45 דק' לייבוש בהתאם לתנאי הסביבה.
 - יישום Atlanttlic Aquaciment XXL**
 - יש ליישם שכבה ראשונה של XXL (ללא פיגמנט) ולהמתין 4-8 שעות לייבוש בהתאם לתנאי הסביבה.
 - יש ליישם שכבה שנייה של XXL (עם פיגמנט במידת הצורך) ולהמתין 4-8 שעות לייבוש בהתאם לתנאי הסביבה.
 - יישום Atlanttlic Aquaciment XL** - יש ליישם שתי שכבות של XL (עם פיגמנט במידת הצורך) ולהמתין 24 שעות לייבוש. *את השכבה השנייה ניתן ליישם "רטוב על רטוב".
 - יישום שכבות איטום Topsealer WT Pool** - בתום 24 שעות, יש ליישם שתי שכבות מסילר האיטום (ייבוש בין שכבות של 4-8 שעות) באמצעות רולר, עד לכיסוי מלא של כל פני התשתית וייבוש סופי של 7 ימים**.
 - בתום הייבוש הסופי, ניתן למלא את הבריכה במים.
- ** אין לאפשר מגע עם מים במהלך שלב 4, שכן עלולים להיווצר סימנים לא רצויים.

הנחיות חשובות:

- יש לוודא שכניסות המים של הבריכה סגורות היטב במהלך כל שלבי היישום.
- יש להפסיק את העבודה במקרה של תחזית לגשם.
- להשגת גימור חלק במיוחד, ניתן לשייף בין שכבות באמצעות נייר ליטוש בגרעון 24 או 40, בהתאם לרמת החלקות הרצויה.
- ניתן להשתמש בטכניקת "רטוב על רטוב" עם רסס מים ושימוש במלחם מתכת להחלקה נוספת.
- עובי כולל מומלץ של כלל המערכת - 3-5 מ"מ.

הוראות תחזוקה וטיפול בבריכה:

- מומלץ לבצע ניקוי בלחץ מים גבוה כל שנה עד שנתיים.
- מומלץ לחדש את שכבת האיטום באמצעות **Topsealer WT Pool** (מומלץ לשייף את התשתית טרם היישום).
- דגשים:**
 - אין להוסיף מוצרי טיפול במים ישירות למיכל הבריכה. כדי למנוע הופעת כתמים לבנים ושינויי צבע בקרקעית במידה ומדובר במוצרים נזליים וגבישיים:
 - יש להמיס את המינרלים המתאים במיכל מים ניפרד מראש.
 - לאחר ההמסה, יש להוסיף את התמיסה למכשירי הסקימר (Skimmers), מישים יעבור המוצר למיכל המים.
 - יש לשמור על רמת pH של מים בטווח 7.2-7.6.

ATLANTIC Aquaciment

מיקרוצמנט דו רכיבי על בסיס מים לבריכות שחייה

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (SDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את החומר עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה במים.
- יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר באריזה המקורית בטמפ' של 10-35°C.
- יש להרחיק ממקורות חום ואור שמש ישיר.
- חיי מדף: 24 חודשים מתאריך הייצור.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות התקנים: ISO 9001:2015 ו-ISO 14001:2015.
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

מס' גרסה: 1

תאריך עדכון: 06.08.2025

לחץ כאן



לחץ כאן



לחץ כאן

