



תיאור המוצר:

צבע יסוד-עליון דו רכיבי על בסיס שרפי אפוקסי המקנה צביעה איכותית של מתכת, מתכת מגולוונת, אלומיניום ונירוסטה.

תכונות מיוחדות:

- בעל עמידות טובה לכימיקלים, אווירה ימית
- עמידות למגע תמידי עם מוצרי שמן, מים, ביוב ודלק
- בעל כוח כיסוי מעולה

שימושים:

- מתכת ברזלית
- מתכת אל ברזלית (מגולוון, נירוסטה ואלומיניום)

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- איירלס



נתונים טכניים:

- גוון - שקוף, לבן ומגוון
- ברק - מט/משי/מבריק-מקס' 70% ברק
- אדהזיה - מינימום 2
- יכולת כיסוי* - 5-6 מ"ר/ליטר בשכבה יבשה אחת של 150 מיקרון
- אחוז מוצקים - 70-80% (חלק א')



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

- עובי שכבה מומלצת - מינימום 150 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - 2
- דילול - 5-10% במדלל 4-100PR
- ניקוי כלים - מדלל 4-100PR ובאציטון
- זמני ייבוש**:
- זמן ייבוש למגע - 4-5 שעה
- זמן ייבוש בין שכבות - 14-16 שעות
- זמן ייבוש סופי/קשה - 24 שעות
- קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחריות - 24 חודשים
- חיי אריזה לאחר הוספת מקשה-6 שעות
- יחס ערבוב נפחי - א'-4, ב'-1

* כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
** זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 250C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.

פלדה:

שטיפות מתכת במים מכילים דטרגנט בלחץ גבוה (100-120 atm לפחות) להסרת לכלוך, המסת מלחים, שומנים ומזהמים נראים ולא נראים לפי תקן SSPC SP-1.

שטיפה במים נטולי יונים בתוסף חומר מונע חלודה (flash rust) להסרת דטרגנט.

ניקוי וחיספוס אברזיבי להסרת חלודה, צבע ישן וקשקשת לרמה Sa2.5 לפי תקן ISO 8501-1 או SSPC- SP6. עומק החיספוס יהיה 25-40 מיקרון לפי ISO 8503-1 FINE. במקרה ונמצאות "פטריות חלודה" יש לבצע צ'יפינג. לפני ניקוי אברזיבי חשוב לבדוק איכות אוויר דחוס (ASTM D4285).

לשים לב לרמות ניקוי לחיספוס בפינות ובקצוות חדות. במידה ומבצעים ניקוי וחספוס מכאני, נדרשת רמת ST 3 ISO 8501-1 או SSPC-SP3 (לשימוש בתנאי סביבה אטמוספריים), מותר לבצע ניקוי UHP-WJ (ultrahigh-pressure water) לחץ מים מעל 210 mpa.

טיפול בריתוכים: הסרת שאריות הסיבים הניתזים מעל כל הריתוחים והשחזת כתר הריתוך, כך שיתקבל שטח ללא שקעים וללא בליטות ויתאים לתקן NACE RPO178 "מושחז חלק ונקי מפגמים", דרגה C לפחות. אין לצבוע מעל ריתוכים שאינם מושחזים!

ניקוי אבק ע"י ניקוי אוויר, חשד לאבק ייבדק על פי תקן ISO8205-3, נידרשת רמת ניקוי 1 לפחות.

לפני הצביעה השטח יהיה יבש, חופשי מאבק, שומנים, חלודה טרייה ומלחים, בעל מראה וחספוס בהתאם לדרישת ISO 8504:2000.

מתכת מגלוונת:

יש לנקות את השטח משומנים, אבק וזיהומים אחרים.

יש לבצע שטיפה אברזיבית לקבלת פני שטח מחוספסים והסרת ברק מהגיליון.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

יש להסיר מלחי אבץ מהמשטח ע"י שטיפה במים מתוקים ולייבש ייבוש מלא לפני הצביעה.

הוראות יישום:

- הצבע מסופק ב-2 אריזות: חלק א' וחלק ב'.
- זמן בין הכנת השטח לצביעת שכבה ראשונה: לא יותר מ-4 שעות בממוצע.
- אין לצבוע כשטמפ' המצע גבוהה בלפחות 3°C מנקודת הטל.
- אין לצבוע ברוח.
- יש לערבב חלק א' באמצעות מערבב מכני חשמלי ולבדוק את אחיזת הצבע, לאחר מכן לערבב את חלק ב' ולבדוק אחיזות.
- יש להוסיף את חלק ב' לתוך חלק א' ביחס המומלץ, ולערבב היטב.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש להמתין לפני צביעה- זמן אינדוקציה כחצי שעה.
- יש להכין בכלי ניפרד כמות לעבודה שהיא תוקפת 6 שעות. אין להחזיר לאריזה המקורית שאריות חומר משומש.
- יש לצבוע את המשטח 2 שכבות של המוצר.
- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: $10-25^{\circ}\text{C}$.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- אין להחזיר את שאריות המוצר המעורבבים (חלק א' עם חלק ב') לקופסה המקורית.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il