

אפוקסי לרצפה שקוף לגיוון דו רכיבי

45990050 - 5L - א': 4, ב': 1 מק"ט: 45990018
18L - א': 14, ב': 4 מק"ט: 45990018



תיאור המוצר:

צבע יסוד-עליון דו רכיבי על בסיס שרפי אפוקסי המקנה צביעה איכותית לשימוש פנים.
*לעמידות חוץ יש ליישם שכבת פוליאוריתן עליון.

תכונות מיוחדות:

- בעל עמידות טובה לכימיקלים
- עמידות במוצרי שמן, מים, ביוב ודלק

שימושים:

- רצפות בטון
- חידוש רצפות אפוקסי ישנות

אמצעים אפשריים לצביעה:

- רולר
- התזה
- מגב



נתונים טכניים:

- גוון - שקוף, לבן ומגוון
- ברק - משי
- יכולת כיסוי* - 5-6 מ"ר/ליטר בשכבה יבשה אחת של 150 מיקרון
- אחוז מוצקים - 70-80% (חלק א')



☎ 04-8764444
☎ 04-8767728
📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק
✉ Sales@isralak.co.il
🌐 isralak.co.il

אפוקסי לרצפה

שקוף לגיוון דו רכיבי

- עובי שכבה מומלצת - מינימום 500-150 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - 1 או 2
- דילול - 5-10% במדלל 4-100PR
- ניקוי כלים - מדלל 4-100PR ובאציטון
- **זמני ייבוש**:**
- זמן ייבוש למגע - 4-5 שעה
- זמן ייבוש בין שכבות - 14-16 שעות
- זמן ייבוש סופי/קשה - 24 שעות
- קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחריות - 24 חודשים
- חיי אריזה לאחר הוספת מקשה-6 שעות
- יחס ערבוב נפחי - גלון: א'-4, ב'-1, פח: א'-14, ב'-4

* כוח הכיסי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
 ** זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 250C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.

- יש להסיר זיהומים ושומנים ע"י שטיפה עם דטרגנט או סבון תעשייתי ומברשת.
- יש להסיר את שאריות הדטרגנט באמצעות שטיפת מים בלחץ גבוה.
- לאחר ייבוש הרצפה עד ללחות מקסימלית של 4%:
- **ברצפת בטון:** יש ללטש את הרצפה באמצעות אבן יהלום מינימום גרגיר 60.
- **ברצפת אפוקסי:** יש ללטש את הרצפה בעזרת אבן 150/180.
- יש לתקן סדקים ופגמים ברצפה באמצעות "גראוד אפוקסי".

הוראות יישום:

- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- הצבע מסופק ב-2 אריזות: חלק א' וחלק ב'.
- יש לערבב חלק א' באמצעות מערבב מכני חשמלי ולבדוק את אחידות הצבע, לאחר מכן לערבב את חלק ב' ולבדוק אחידות.
- יש להוסיף את חלק ב' לתוך חלק א' ביחס המומלץ ולערבב היטב.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש להמתין לפני צביעה- זמן אינדוקציה כרבע שעה.
- יש להכין בכלי ניפרד כמות לעבודה שהיא תוקפת 6 שעות. אין להחזיר לאריזה המקורית שאריות חומר משומש.
- יש לצבוע את המשטח 1-2 שכבות של המוצר.
- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.



אפוקסי לרצפה שקוף לגיוון דו רכיבי

- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- אין להחזיר את שאריות המוצר המעורבבים (חלק א' עם חלק ב') לקופסה המקורית.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

תאריך עדכון: 10.03.2024

