



Part A+B:

1.2L: 25300010

6L: 25300060

16L: 25300018



תיאור המוצר:

צבע עליון דו רכיבי בגימור מט/משי/מבריק על בסיס שרפי פוליאסטר פוליאוריתן למתכת. צבע דקורטיבי על בסיס מים באיכות גבוהה לשימוש פנים וחץ.

תכונות מיוחדות:

- LOW VOC (ידידותי לסביבה)
- נוח ליישום
- עמידות חץ (UV) גבוהה
- שכבת הציפוי עמידה במיוחד

שימושים:

- על צבע יסוד
- ברזל
- אלומיניום

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- איירלס
- רולר



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il



סדרת צבעי תעשיה

נתונים טכניים:

- גוון - לבן/RAL/FED או לפי דרישת לקוח
 - ברק - מט (5-15%), משי (30-40%), מבריק (60-70%)
 - אחוז מוצקים - 40-45%
 - יכולת כיסוי* - 8-10 מ"ר/ליטר בשכבה אחת של 40-60 מיקרון יבש
 - עובי שכבה מומלצת - מינימום 40-60 מיקרון יבש
 - מספר שכבות מומלצות - 2
 - דילול - בהתזה: 10-15%, בהברשה 5% במים מטופלים
 - יחס ערבוב נפחי - לפי ההמלצה על התווית (חלק ב' - מקשה: מקשה לפוליאוריתן מים)
 - אורך חיי הצבע לאחר הוספת המקשה - 4 שעות
 - ניקוי כלים - במים מטופלים
 - זמן ייבוש למגע** - שעה
 - זמן ייבוש בין שכבות** - 2-3 שעות
 - זמן ייבוש קשה** - 16-24 שעות
 - *קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
 - חיי מדף/אחריות בקופסא המקורית - 12 חודשים
- *. כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
**זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.

- יש לוודא שהמתכת נקיה מחלודה, שומנים ואבק.
- יש לוודא שהמשטח יבש.
- יש לצבוע שכבת צבע יסוד אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים (AG-WB MetalPox 2K)
- יש ללטש את המשטח עד להגעת פני השטח הרצויים.
- יש לנקות את האבק אחרי ליטוש.

הוראות יישום:

*הצבע מסופק ב-2 אריזות: חלק א' וחלק ב':

- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- אין לצבוע כשטמפ' המצע גבוהה בלפחות 3°C מנקודת הטל.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- אין לצבוע ברוח.



☎ 04-8764444
☎ 04-8767728
📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק
✉ Sales@isralak.co.il
🌐 isralak.co.il



סדרת צבעי תעשייה

- יש לערבב חלק א' באמצעות מערבב מכני חשמלי ולבדוק את אחידות הצבע, לאחר מכן לערבב את חלק ב' ולבדוק אחידות.
- יש להוסיף את חלק ב' לתוך חלק א' ביחס המומלץ, ולערבב היטב.
- יש להמתין לפני צביעה - זמן אינדוקציה לפחות 5 דקות.
- מומלץ לדלל במים מטופלים נטולי יונים בהתאם לשיטת היישום.
- יש לצבוע על צבע אפוקסי דו רכיבי בשני שכבות.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר. טמפ' איחסון לא תרד מתחת ל-0°C.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444



☎ 04-8764444
☎ 04-8767728
📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק
✉ Sales@isralak.co.il
🌐 isralak.co.il



סדרת צבעי תעשיה