



Part A+B:

1.2L: 25400010

6L: 25400060

18L: 25400018



## תיאור המוצר:

צבע עליון דו רכיבי בגימור מט/משי/מבריק על בסיס פוליאוריתן אקרילי ומים.  
צבע דקורטיבי באיכות גבוהה לשימוש פנים וחץ.

## תכונות מיוחדות:

- LOW VOC (ידידותי לסביבה)
- נוח ליישום
- עמידות חץ גבוהה
- שכבת הציפוי עמידה במיוחד

## שימושים:

- על צבע יסוד אפוקסי דו רכיבי מתוצרת ישראלק

## אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- איירלס
- רולר



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il



סדרת צבעי תעשיה

## נתונים טכניים:

- גוון - לבן/RAL/FED או לפי דרישת לקוח
  - ברק - מט (5-15%), משי (30-40%), מבריק (60-70%)
  - יכולת כיסוי\* - 5-7 מ"ר/ליטר בשכבה אחת של 40-60 מיקרון יבש
  - עובי שכבה מומלצת - מינימום 40-60 מיקרון יבש
  - מספר שכבות מומלצות - 1-2
  - דילול - בהתזה: 10-15% במים מטופלים נטולי יונים
  - יחס ערבוב נפחי - לפי ההמלצה על התווית (חלק ב' - מקשה: מקשה לפוליאוריתן מים)
  - אורך חיי הצבע לאחר הוספת המקשה - שעה
  - ניקוי כלים - במים מטופלים
  - זמן ייבוש למגע\*\* - שעה
  - זמן ייבוש בין שכבות\*\* - 2-3 שעות
  - זמן ייבוש קשה\*\* - 16-24 שעות
  - \*קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
  - חיי מדף/אחריות בקופסא המקורית - 18 חודשים
- \*. כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.  
 \*\*זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

## הכנת השטח ליישום:

### הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.

- יש לוודא שהמתכת נקיה מחלודה, שומנים ואבק.
- יש לוודא שהמשטח יבש.
- יש לצבוע שכבת צבע יסוד אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים.

## הוראות יישום:

### \*הצבע מסופק ב-2 אריזות: חלק א' וחלק ב':

- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- אין לצבוע כשטמפ' המצע גבוהה בלפחות 3°C מנקודת הטל.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- אין לצבוע ברוח.



- יש לערבב חלק א' באמצעות מערבב מכני חשמלי ולבדוק את אחידות הצבע, לאחר מכן לערבב את חלק ב' ולבדוק אחידות.
- יש להוסיף את חלק ב' לתוך חלק א' ביחס המומלץ, ולערבב היטב.
- יש להמתין לפני צביעה - זמן אינדוקציה לפחות 5 דקות.
- מומלץ לדלל במים מטופלים נטולי יונים בהתאם לשיטת היישום.
- יש לצבוע על צבע אפוקסי דו רכיבי.

## אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

## הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר. טמפ' איחסון לא תרד מתחת ל-0°C.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444



☎ 04-8764444  
☎ 04-8767728  
📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק  
✉ Sales@isralak.co.il  
🌐 isralak.co.il



סדרת צבעי תעשיה