

צבע יסוד עליון בשכבה אחת

4.5L, 18L



תיאור המוצר:

צבע דקורטיבי יסוד-עליון בשכבה אחת המתאים לשימוש פנים וחוץ על גבי פלדה. ליישום על גבי טיח/עץ יש להשתמש ביסוד מתאים (מידע נוסף מופיע בהוראות להכנת השטח). הצבע יסופק בגוונים וברקים שונים לפי דרישת הלקוח.

תכונות מיוחדות:

- יסוד ועליון בשכבה אחת
- בעל כוח כיסוי מעולה
- עמידות חוץ לאורך זמן
- הצבע לא מכיל עופרת
- מגוון רב של גוונים
- זמן ייבוש מהיר

שימושים:

- משטחי פלדה
- משטחי טיח
- משטחי עץ

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- רולר
- איירלס



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

נתונים טכניים:

- גוון - לבן ובגוונים לפי מניפות RAL/Fed או לפי דרישת לקוח
- ברק - משי
- אדהיזה [ASTMD3359] - מינימום B
- כוח כיסוי* - 8-10 מ"ר/ליטר בשכבה יבשה אחת של 80-100 מיקרון
- אחוז מוצקים - 50-60%
- עובי שכבה מומלצת - מינימום 80-100 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - 2
- דילול - התזה: 10-15% במדלל 32PR, הברשה: 5% בטרפנטין
- ניקוי כלים - מדלל 32PR/32X או באציטון
- זמני ייבוש**:
- זמן ייבוש למגע - 2-3 שעה
- זמן ייבוש בין שכבות - 10-12 שעות
- זמן ייבוש סופי/קשה - 24 שעות
- קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחריות - 24 חודשים

*כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
**זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.

פלדה:

- שטיפות מתכת במים מכילים דטרגנט בלחץ גבוה (100-120 atm לפחות) להסרת לכלוך, המסת מלחים, שומנים ומזהמים נראים ולא נראים לפי תקן SSPC SP-1.
- שטיפה במים נטולי יונים בתוסף חומר מונע חלודה (flash rust) להסרת דטרגנט.
- ניקוי וחיספוס אברזיבי להסרת חלודה, צבע ישן וקשקשת לרמה Sa2.5 לפי תקן ISO 8501-1 או SSPC- SP6.
- עומק החיספוס יהיה 25-40 מיקרון לפי ISO 8503-1 FINE. במקרה ונמצאות "פטריות חלודה" יש לבצע צ'יפינג.
- לפני ניקוי אברזיבי חשוב לבדוק איכות אוויר דחוס (ASTM D4285).
- לשים לב לרמות ניקוי לחיספוס בפינות ובקצוות חדות. במידה ומבצעים ניקוי וחיספוס מכאני, נדרשת רמת ST 3 ISO 8501-1 או SSPC-SP3 (לשימוש בתנאי סביבה אטמוספריים), מותר לבצע ניקוי UHP-WJ (ultrahigh-pressure water) לחץ מים מעל 210 mpa.
- טיפול בריתוכים: הסרת שאריות הסיבים הניתזים מעל כל הריתוחים והשחזת כתר הריתוך, כך שיתקבל שטח ללא שקעים וללא בליטות ויתאים לתקן NACE RPO178 "מושחז חלק וגקי מפגמים", דרגה C לפחות. אין לצבוע מעל ריתוכים שאינם מושחזים!
- ניקוי אבק ע"י ניקוי אוויר, חשד לאבק ייבדק על פי תקן ISO8205-3, נידרשת רמת ניקוי 1 לפחות.
- לפני הצביעה השטח יהיה יבש, חופשי מאבק, שומנים, חלודה טרייה ומלחים, בעל מראה וחיספוס בהתאם לדרישת ISO 8504:2000.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

עץ:

יש לנקות את משטח העץ מאבק ולכלוך.
יש להחליק את העץ עם נייר ליטוש עד לקבלת מרקם טבעי.
יש ליישם שכבת סנדינג סילר/יסוד לבן או שקוף - PC-150970, PW-180620 מסדרת העץ המקצועי של AG.
אם העץ חדש, מומלץ ליישם שמן פשתן.
במקרה של עץ ישן, יש להסיר את הצבע הישן, למלא עם שפכטל וללטש.

טיח:

יש לנקות את המשטח מאבק, לכלוך ושומנים.
יש ליישם שכבת יסוד של GOOD SEAL.

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את המשטח בשתי שכבות.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

עודכן ב-08.03.2023



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il