

שניר 1000 (חלק א'+ב')

צבע עליון אקרילי דו רכיבי

1L, 5L, 18L, Spray



תיאור המוצר:

צבע דו רכיבי המשלב שרפים אקריליים מיוחדים ומקשה, (Aliphatic polyisocyanate- HDI trimer) לצביעה איכותית של מתכות. צבע קל ונוח ליישום. שניר 1000 מתייבש מהר לשכבה נאה ואחידה בעלת קשיות גבוהה, עמידה בפני מים, UV ושריטות לאורך הזמן.

תכונות מיוחדות:

- המוצר קל לשימוש
- בעל כוח כיסוי מעולה
- עמידות חוץ לאורך זמן - עמידות UV
- עמידות גבוהה לשריטות
- הצבע לא מכיל עופרת או כרומטים

שימושים:

- משטחי מתכת
- משטחי בטון
- משטחי עץ
- משטחי פלסטיק (תלוי בסוג הפלסטיק, יש להתייעץ עם המומחים שלנו)

אמצעים אפשריים לצביעה:

- התזה
- איירלס



נתונים טכניים:

- גוון - שקוף ובגווני RAL/FED
- ברק - מבריק/משי/מט
- אדהזיה - טובה
- אחוז מוצקים - גוונים: 60-70%, שקוף: 50-60%
- כוח כיסוי* - 6-7 מ"ר/ליטר בשכבה יבשה אחת של 50-70 מיקרון
- עובי שכבה מומלצת - מינימום 50 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - 2
- דילול - 10-15% במדלל 11LZ
- ניקוי כלים - במדלל 11LZ
- יחס ערבוב נפחי: לפי ההמלצה על התווית, במקשה PS90 400W
- אורך חיי הצבע לאחר הערבוב - מקסימום 6 שעות
- זמן ייבוש למגע** - שעה
- זמן ייבוש בין שכבות** - 1-6 שעות
- זמן ייבוש סופי/קשה** - 24 שעות
- קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחראיות - 24 חודשים

*כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
 **זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

מתכת:

- יש לנקות את המתכת מחלודה (ניקוי חול, גל-קלינר או נייר ליטוש).
- יש לנקות את המשטח משאריות אבק, לכלוך ושומנים.
- יש לצבוע צבע יסוד אפוקסי (אפוסוד/אפוסוד HB) או TAVOR לעמידות אנטיקורוזיבית.

עץ:

- יש לנקות את משטח העץ מאבק ולכלוך.
- יש להחליק את העץ עם נייר ליטוש עד לקבלת מרקם הטבעי.
- במקרה של עץ ישן, יש להסיר את הצבע הישן, למלא עם שפכטל וללטש.
- יש לצבוע שכבת אחד של צבע יסוד מתאים(מסוג אפוקסי או פוליאוריתן).

פלסטיק:

- יש לנקות היטב עם אלכוהול.

בטון:

- יש ללטש את המשטח באמצעות מלטשת אבן יהלום עד להגעת פני שטח רצויים.
- יש לנקות מלכלוך ואבק.
- יש להשלים פני שטח, לטפל בחריצים ובסדקים.
- יש לוודא שלחות המשטח לא גבוהה מ-4% לחות יחסית.
- יש ליישם דוגמא במקום נסתר כדי להתאים בין הדרישות לתוצאה.



הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לערבב חלק א' + חלק ב' לפי היחס המומלץ.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את המשטח בשתי שכבות.
- יש להשתמש בתערובת בטווח זמן של עד 6 שעות מהכנתה.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- אין להחזיר את שאריות המוצר המעורבבים (חלק א' עם חלק ב') לקופסה המקורית.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001-2015
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

