

AG-WB צבע אקרילי 247 על בסיס מים לצביעת רצפות

מק"ט:
5L: 2502225



תיאור המוצר:

צבע אקרילי המותאם לצביעת בטון, טיח צמנטי ורצפות אפוקסי ופוליאוריתן המעניק, בזכות הפורמולה המתקדמת שלו, הגנה יעילה בפני מזג אוויר, לחות, קרבונציה והתיישנות בתנאי פנים וחץ. ניתן ליישם את המוצר כצבע חד-רכיבי, או כצבע דו-רכיבי (לחיזוק משמעותי של תכונות העמידות שלו). לצד ההגנה המסיבית, הצבע מעניק גימור מט-משי דקורטיבי השומר על גוון יציב לאורך זמן.

תכונות מיוחדות:

- ידידותי לסביבה (LOW VOC)
- אחוז מוצקים גבוה
- בעל יכולת הידבקות מעולה
- נוח ליישום וקל לניקוי ותחזוקה
- אין צורך ביישום יסוד
- מקנה עמידות מעולה בקרני UV
- מעניק עמידות טובה לאורך זמן ואינו מצהיב
- קשיחות גבוהה של שכבת הציפוי
- מאופיינת בספיגות מים נמוכה במיוחד

שימושים:

- בטונים: חידוש קירות מבנים, תקרות, קירות וילות, בתים ומבנים תעשייתיים.
- רצפות אפוקסי ופוליאוריתן מתפלס.

אמצעים אפשריים לצביעה:

- מברשת
- התזה
- רולר (עד 6 מ"מ אורך שיערה)



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 ינוסף לוי 19, את.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il



סדרת צבעי תעשיה

AG-WB צבע אקרילי 247

על בסיס מים לצביעת רצפות

נתונים טכניים:

- גוון - שקוף או כל גוון לפי דרישה
- ברק - מט - משי
- צריכת צבע - 100-150 גר' צבע רטוב/מ"ר, תלוי בספיגת תשתית
- אחוז מוצקים - 44-53% (תלוי בגוון)
- עובי שכבה מומלצת - מינימום 40-60 מיקרון יבש
- מספר שכבות מומלצות - 2 שכבות
- דילול - במים נטולי יונים, בהתזה: 10-15% ובהברשה: 5% (יש להקפיד על אחוז דילול קבוע בעבודה רציפה)
- ניקוי כלים - במים מטופלים של ישראלק
- זמן ייבוש למגע** - 1/2 שעה
- זמן ייבוש ללחיצה** - 2-3 שעות
- זמן ייבוש קשה** - 16-24 שעות
- *קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחריות - 12 ? חודשים, באריזה מקורית ובמקום מוצל
- *צריכת הצבע מחושבת תאורטי ולא כוללת הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך התזה ועוד.
- **זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

הערה: איכות הציפוי היבש תלויה בהכנת פני השטח.

משטח בטון חדש:

• כדי להבטיח הידבקות מתמשכת, כל המשטחים צריכים להיות נקיים, יבשים וללא פגמים וחומרים מזהמים כגון שמן, מיץ בטון, אבק, לכלוך, מלחים וכו', והלחות המותרת בבטון הינה עד 10%.

משטח בטון שאינו חדש:

• יש לאטום את הסדקים והחריצים.

• יש לשייף קלות את המשטח.

• יש לוודא שכל המשטחים נקיים, יבשים וללא פגמים וחומרים מזהמים כגון שמן, מיץ בטון, חלקים רופפים, לכלוך, מלחים וכו'. כמו כן, יש לשאוב את האבק.

* ביישום על בטון, יש לוודא שחוזק התשתית הינו 1,5 MPa לפחות.

רצפות אפוקסי ופוליאורית:

• לצביעה על יציקה חדשה (בת 24-48 שעות): אין צורך בשיוף, יש לוודא שהרצפה/תשתית נקייה ויבשה.

• לחידוש של ריצוף קיים: יש לתקן חריצים וסדקים, לשייף את הרצפה ע"י מכונת שיוף ולוודא שהרצפה נקייה ויבשה לחלוטין. במידת הצורך יש להסיר כל לכלוך שקיים על הרצפה ולשאוב בצורה יסודית את האבק.

הוראות יישום:

● השגת התוצאה הרצויה מותנית בשימוש וביישום נכונים של המוצר.

● לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il



AG-WB צבע אקרילי 247 על בסיס מים לצביעת רצפות

- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
 - טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C, ולחות יחסית של האוויר: 75% מקסימום.
 - בזמן היישום ואחריו יש להימנע מקונדנסציה לפחות 3°C מעל נקודת הטל.
 - יש לערבב היטב לפני השימוש.
 - יש לדלל לפי הצורך וההמלצה.
 - יש ליישם דוגמא במקום נסתר כדי להתאים בין הדרישות לתוצאה.
 - יש לצבוע את המשטח בשתי שכבות של המוצר, עם המתנה של 48 שעות בין שכבה לשכבה, שיוף וניקוי אבק.
 - *יש להימנע מחסכון בתצרוכת הצבע, דבר העלול להוביל למראה לא אחיד וסימני רולר לאחר הייבוש.
- יישום המוצר בגרסה דו-רכיבית:**
- יחס חלק א' לחלק ב' - 5:1 - אריזה של חלק א' מכילה 5 ליטר, אריזה של חלק ב' מכילה ליטר אחד.
 - זמן העבודה לאחר הוספת מקשה - עד 30 דק'.
 - ישנה רגישות ללחות סביבתית שמקצרת את זמן העבודה עם הצבע.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם חומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- טמפ' איחסון הינה 5-30°C ולא תרד מתחת ל-5°C.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות ואיכות הסביבה העומדת בדרישות התקנים: ISO 9001-2015 ו-ISO 14001-2015.
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

מס' גרסה: 1
 תאריך עדכון: 02.09.26



☎ 04-8764444
 ☎ 04-8767728
 📍 ינוסף לוי 19, את.ק. ביאליק
 ✉ Sales@isralak.co.il
 🌐 isralak.co.il

