

פוליאספרטיק גמיש אליפאטי דו-רכיבי

מק"טים:

Part A+B=4L: 80000040

Part A+B=8L: 80000080



לשימוש מקצועי בלבד!

תיאור המוצר:

פוליאספרטיק גמיש אליפאטי דו-רכיבי, המיועד ליישום על משטחי בטון, טיח, רצפות אפוקסי וכו', לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות מיוחדות:

- עמידות גבוהה בתנאי חוץ וקרינת UV
- 100% מוצקים
- גימור מבריק
- מתאים לעובי של 80-150 מיקרון
- התקשות מהירה

שימושים:

- לציפוי בטון
- כשכבה עליונה לרצפות אפוקסי
- רצפות תעשייה ומחסנים
- חדרי קירור
- מעבדות
- משטחי פוליאוריה

אמצעים אפשריים לצביעה:

- התזה
- רולר
- מברשת



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

נתונים טכניים:

- גוון - שקוף
- ברק - מבריק
- אחוז מוצקים - 100%
- כוח כיסוי* - 5-7 מ"ר/ליטר
- עובי שכבה מומלצת - 80-150 מיקרון
- מספר שכבות מומלצות - 1
- דילול לעוביים דקים - מדלל PR10/BA025
- ניקוי ציוד - באצטון או במדלל PR10/BA025
- יחס ערבוב בין חלק א' לחלק ב' - 1:1
- אורך חיי הצבע לאחר הערבוב - שעה
- זמן ייבוש למגע** - 1/2 שעה
- זמן ייבוש סופי/קשה** - 24 שעות
- -קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע
- חיי מדף/אחריות - 24 חודשים

*כוח הכיסוי מחושב תאורטי ולא כולל הפסדי צבע שתלויים במזג האוויר, כגון רוח, איבוד צבע בתהליך יישום ועוד.
**זמני הייבוש נבדקו בתנאים סטנדרטיים: 25°C ו-75% לחות יחסית.

הכנת השטח ליישום:

הערה: איכות הציפוי היבש תלוי בהכנת פני השטח.

● רצפת אפוקסי:

- יש לבדוק שהרצפה נקייה משאריות כימיקלים שונים.
- יש ללטש את המשטח באמצעות מלטשת אבן יהלום עד להגעת פני שטח רצויים.
- יש לנקות מכללך ואבק.
- יש להשלים פני שטח, לטפל בחריצים ובסדקים.
- יש לוודא שהרצפה יבשה ונקייה.
- מומלץ ליישם שכבת יסוד לפי הנחיית יכולת הכיסוי (ראה למעלה).
- יש ליישם דוגמא במקום נסתר כדי להתאים בין הדרישות לתוצאה.

● בטון:

- יש ללטש את המשטח באמצעות מלטשת אבן יהלום עד להגעת פני שטח רצויים.
- יש לנקות מכללך ואבק.
- יש להשלים פני שטח, לטפל בחריצים ובסדקים.
- יש לוודא שלחות המשטח לא גבוהה מ-4% לחות יחסית.
- יש ליישם דוגמא במקום נסתר כדי להתאים בין הדרישות לתוצאה.



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il

הוראות יישום:

- השגת התוצאה הרצויה מותנת בשימוש וביישום נכונים של המוצר.
- לפני השימוש במוצר על משתמש יש לוודא כי הוא אכן מיועד למטרתו המוצהרת וכי המשטחים לצביעה הוכנו ומתאימים ליישום המוצר.
- מומלץ לא לצבוע בשמש ישירה ולא לצבוע אם קיים חשש לגשם 48 שעות מגמר הצביעה.
- טמפ' מומלצת לצביעה: 10-25°C.
- יש לערבב היטב לפני השימוש.
- יש לערבב חלק א' + חלק ב' לפי היחס המומלץ.
- יש לדלל לפי הצורך.
- יש לצבוע את המשטח בשכבה אחת.
- יש להשתמש בתערובת בטווח זמן של **שעה אחת** מהכנתה.

אמצעי זהירות ובטיחות:

- יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.
- יש לקרוא את הוראת הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS) ועל גבי תווית המוצר.
- אין לערבב או לדלל את הצבע עם החומרים אחרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

- יש לנקות את הכלים מיד עם גמר העבודה.
- אין להחזיר את שאריות המוצר המעורבבים (חלק א' עם חלק ב') לקופסה המקורית.
- מיד עם גמר העבודה, יש לסגור את האריזה היטב ולאחסן במקום מקורה ומאוורר.
- לחב' ישראלק מערכת ניהול איכות ואיכות הסביבה העומדות בדרישות ISO 9001:2015 ו-ISO 14001:2015.
- לשאלות נוספות אנא פנה לטל': 04-8764444

גרסה 1

תאריך עדכון: 24.04.2026



☎ 04-8764444

☎ 04-8767728

📍 יוסף לוי 19, א.ת.ק. ביאליק

✉ Sales@isralak.co.il

🌐 isralak.co.il